

PEINT COAT O

PEINTURE EPOXY DEUX COMPOSANTS DILUABLE A L'EAU

REF. : 5025

Version : N° 1.1 (08/07/2011)

DESTINATION :

Emplacement : Extérieur - Intérieur.

En extérieur, un léger farinage et matage peuvent se produire qui ne nuisent en rien à la tenue du revêtement.

Localisation : Revêtement de sols pour garages, parking, ateliers, magasins, sols et murs de laboratoires.

Supports : Bétons ; bétons poreux ; enrobés bitumeux et asphaltes uniquement en intérieur ; fer recouvert d'un primaire antirouille ; bois.

PROPRIETES :

Evite l'usure des chapes ciments et leur désagrégation en poussières.

Bonne résistance aux solvants et produits chimiques.

Peut s'appliquer sur support légèrement humide.

Peut rentrer en contact accidentellement avec des aliments solides ou liquides.

CARACTERISTIQUES:

- Liant	: Résine Epoxy
- Densité	: 1,31
- Extrait sec	: 58 %
- Taux volumique d'extrait sec	: 44 %
- Transport	: Base et durcisseur non dangereux.
- Aspect	: satiné brillant.
- Classification	: AFNOR NFT - Famille I - classe 6b.

MISE EN OEUVRE : Elle devra se faire conformément au DTU-59-3.

Préparation des supports :

Sur béton sec, éliminer la laitance par grenailage ou nettoyage chimique au **DECAR** suivi d'un rinçage abondant. Sur asphalte et enrobés, bien dégraisser le support avec du **NETSUP**. Sur anciennes peintures, gratter, poncer et dégraisser. S'assurer de la bonne adhérence de l'ancien revêtement avec le support.

Application :

Brosse et rouleau : diluer de 5 à 10 %. Pistolet : diluer de 10 à 15 %. - Airless : diluer de 6 à 8 %
Temps de vie du mélange : 2 heures à 20 °C Appliquer en 2 ou 3 couches, selon la porosité du support. La première couche sera diluée à 5 % pour une bonne pénétration du support.

Rendement : . 4 à 7 m²/kg ou 5 à 9 m²/l selon la porosité du support.

Séchage à 20 °C et humidité relative de 65 % :

Hors poussières : 6 heures. - Sec : 12 heures. - Recouvrable : 24 heures.

Attendre 48 heures pour un trafic léger. Par humidité supérieure, le temps de séchage peut être fortement rallongé.

Précautions d'emploi :

Contient des résines époxydiques, éther diglycidique du bisphénol A


Irritant pour les yeux et la peau. Peut entraîner une sensibilisation par contact de la peau.

Conservé hors de la portée des enfants.


Porter des gants appropriés et protéger les yeux.

Stocker à l'abri du gel.

NOTA : Le contenu de cette documentation résulte de notre connaissance et de notre expérience du produit. Il est donné à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier.



INDUSTRIE



AUTOMOBILE



BÂTIMENT



COLLECTIVITES



PRODUITS TECHNIQUES